

Припой в проволоке «Massiv»

(без флюсового наполнителя)

Ø в мм	0,25 • 0,50 • 0,75 • 1,00 • 1,50 • 2,00 • 3,00 • 4,00
Катушки	0,10 • 0,25 • 0,50 • 1,00 • 5,00 • 10,00 • 15,00 кг
Кольца	1,00 • 5,00 кг



Сплав	DIN EN ISO 9453	DIN EN 61190	Диапазон плавления
Sn99,3Cu07	S-Sn99Cu1	Sn99Cu.7	227 °C эвтектическая
Sn100Ni+	S-Sn99Cu1(NiGe)	Fuji Patent	227 °C эвтектическая
Sn97Cu3	S-Sn97Cu3	-	230–250 °C
Sn97Ag3	S-Sn97Ag3	-	221–224 °C
Sn95,5Ag3,8Cu0,7	S-Sn95Ag4Cu1	Sn96Ag04Cu0,7	217 °C эвтектическая
Sn99,9 (чистое олово)	-	Sn99	232 °C
Pb99,9 (свинец)	-	-	327 °C
Sn60Pb40	S-Sn60Pb40	Sn60Pb40	183–190 °C
Sn50Pb50	S-Pb50Sn50	Sn50Pb50	183–215 °C
Pb60Sn40	S-Pb60Sn40	Sn40Pb60	183–238 °C

Высокочистые припои без флюсового сердечника

Если флюс внутри трубчатого припоя не отвечает специфике конкретного применения на вашем предприятии, либо утвержден иной флюс, чем содержится в трубчатом припое, - смело используйте цельную паяльную проволоку из высокочистых сплавов ISO-Tip первой плавки, предлагаемых компанией Felder, Германия

Проволока паяльная Sn63Pb37; диаметр 1 мм; катушка 250г

Проволока паяльная Sn63Pb37; диаметр 1 мм; катушка 500 г

Проволока паяльная Sn63Pb37; диаметр 0,75 мм; катушка 500 г

Проволока паяльная Sn60Pb40; диаметр 1 мм; катушка 250г

Проволока паяльная Sn60Pb40; диаметр 1 мм; катушка 500г

Проволока паяльная Sn60Pb40; диаметр 0,75 мм; катушка 500г

Проволока паяльная Sn62Pb36Ag2; диаметр 0,5мм; катушка 250г

Проволока паяльная Sn96,5Ag3,0Cu0,5 (SAC305); диаметр 0,75 мм; катушка 500г

Проволока паяльная Sn99,3Cu0,7NiGe (Sn100Ni+); диаметр 0,75 мм; катушка 500г