



Оловянно-свинцовые припой



Область применения

Оловянно-свинцовые припои применяют для лужения и пайки практически во всех сферах промышленности, а так же в быту. Наше предприятие выпускает оловянно-свинцовый припой в чушках, в строгом соответствии с ГОСТ 21930-76, а также оловянно-свинцовый припой в изделиях, в строгом соответствии с ГОСТ 21931-76.

Химический состав

Марка припоя	Sn %	Pb %	Sb %	Другие основные компоненты %
Бессурьмянистые				
ПОС 90	89-91	Остальное	-	-
ПОС 63	62,5-63,5	Остальное	-	-
ПОС 61	59-61	Остальное	-	-
ПОС 40	39-41	Остальное	-	-
ПОС 30	29-31	Остальное	-	-
ПОС 10	9-10	Остальное	-	-
ПОСК 50-18	49-51	Остальное	-	Cd 17-19
ПОСК 2-18	1,8-2,3	Остальное	-	Cd 17,5-18,5
ПОС 61М	59-61	Остальное	-	Cu 1,2-2,0
Малосурьмянистые				
ПОССу 61-0,5	59-61	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 50-0,5	49-51	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 40-0,5	39-41	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 35-0,5	34-36	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 30-0,5	29-31	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 25-0,5	24-26	Остальное	0,05-0,5	-
ПОССу 18-0,5	17-18	Остальное	0,05-0,5	-
Сурьмянистые				

ПОСу 95-5	Остальное	-	4,0-5,0	-
ПОССу 40-2	39-41	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 35-2	34-36	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 30-2	29-31	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 25-2	24-26	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 18-2	17-18	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 15-2	14-15	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 10-2	9-10	Остальное	1,5-2,0	-
ПОССу 8-3	7-8	Остальное	2,0-3,0	-
Припой ПОССу 5-1	4-5	Остальное	0,5-1,0	-
Припой ПОССу 4-6	3-4	Остальное	5,0-6,0	-
Припой ПОССу 4-4	3-4	Остальное	3,0-4,0	-

Проволока													
Диаметр, мм	0,4	0,5	0,6	0,8	0,95	1,0	1,2	1,5	1,8	2,0	3,0	4,0	5,0
Трубка с канифолью/флюсом													
Наружный диаметр, мм	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0					
Прутки круглые													
Диаметр, мм	8,0	10,0	12,0	15,0	16,0								
Прутки трехгранные													
Размер сторон, мм	10	12	14	16									
Прутки квадратные													
Размер сторон, мм	5	7	9	11	13	15							
Лента													
По согласованию с заказчиком													
Чушка													
ГОСТ 21930-76													